

DESCRIPTION

PROFIX offre une grande variété de mortiers-colles conçus pour l'installation de carreaux de céramique, de porcelaine, d'ardoise, de marbre, de pierre, de granite sur les murs ou planchers. Les ciments-colles gris ou blanc sont disponibles en différents formats.

CARACTÉRISTIQUES

- **Ceraflex** - Économique.

Gris, 22.7 kg (50 lb)

- **Multiflex** - Multi-usages.

Blanc 11.3 kg (25lb) ou 22.7 kg (50 lb)

ou

Gris, 4.5 kg (10 lb), 11.3 kg (25 lb) ou 22.7 kg (50 lb)

- **Megaflex** - Performance.

Blanc, 22.7 kg (50 lb)

ou

Gris, 11.3 kg (25 lb) ou 22.7 kg (50 lb)

- **Multirapid** - Prise rapide.

Gris, 11.3 kg (25 lb) ou 22.7 kg (50 lb)

- **8 500/6 500** - 2 composantes - Performance optimale.

6500 latex, blanc, 7L, 20L ou 200L

8500 poudre, blanc ou gris, 22.7 kg (50 lb)

Version Flash, gris, 22.7 kg (50 lb)

Prolastic 8kg unité: 8500 poudre (6 kg) + 6500 latex (2L)

POUVOIR COUVRANT

truelle 1/4" X 1/4" - 22,67kg couvre 80-90 p-car

truelle 1/4" X 3/8" - 22,67kg couvre 65-75 p-car

truelle 1/2" X 1/2" - 22,67kg couvre 45-50 p-car

SYSTÈME D'INSTALLATION DE TUILE ET PIERRE

Autonivelant

Mortier

Adhésif

Coulis de ciment

Coulis époxy

Imperméabilisation

Insonorisation

Scellants

Nettoyants

Décapants

Colorants



PROFIX

Manufacturé par La Margna Inc.
412, avenue St-Sacrement
Québec (Qc)
G1N 3Y3

Tel: 418-688-8286, sans frais le 1-800-463-6850

Fax: 418-688-2070, sans frais le 1-800-419-4819

www.profixsystems.com

PROFIX

Comment utiliser le mortier-colle modifié aux polymères



ENGAGEMENT PROFIX



La Margna inc, en tant que manufacturier des produits de pose PROFIX et de câbles chauffants PROTHERM, s'engage à toujours offrir un produit de qualité supérieure répondant aux normes élaborées par l'Association Canadienne de Terrazzo, Tuile et Marbre (ACTTM) et par The Tile Council North of America (TCNA).

Par des contrôles de qualité stricts et élaborés tant au niveau de ses matières premières que de ses produits finis, La Margna s'assure de créer des produits de la plus haute qualité afin de permettre aux utilisateurs de réaliser les meilleures créations possibles. De plus, grâce à son laboratoire de recherche et développement, nous ne cessons de raffiner notre technologie de façon à vous faire profiter du meilleur rapport performance/prix possible.

La Margna garantie que ses produits sont exempts de défaut de fabrication et qu'ils vous offriront une performance optimale pour plusieurs années, lorsqu'ils seront employés selon les instructions de La Margna et installés selon les normes de l'industrie telles que stipulées par l'ACTTM et par le TCA.

Nous demeurons disponibles pour vous conseiller dans vos différents projets et de vous offrir la meilleure aide technique possible. Ainsi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre service technique, car nous sommes disponibles pour vous.

Que votre projet soit petit ou grand, que vous soyez architecte, détaillant, entrepreneur ou bricoleur, toute l'équipe de PROFIX est disponible pour répondre à vos questions et pour vous offrir les meilleurs conseils techniques possibles.

Pour un travail défiant le temps, faites confiance aux produits PROFIX.

COMMENT APPLIQUER LE MORTIER-COLLE?

Tous les mortiers-colles PROFIX sont modifiés aux polymères et faciles à étendre. Ils offrent tous une grande résistance pour une installation durable.



Étape 1

Dans un contenant propre, ajouter le mortier à l'eau tout en mélangeant lentement jusqu'à l'obtention d'une consistance uniforme et crémeuse.



Étape 2

Laisser reposer 10 minutes et mélanger à nouveau. Ne pas ajouter d'eau ou de poudre après l'avoir mélangé de nouveau. Pour les quantités d'eau à utiliser, référez-vous aux instructions sur le sac du produit.



Étape 3

Utiliser une truelle dentelée suffisamment profonde pour assurer un lien complet entre le mortier et l'endos du carreau de céramique (dents profondes de 1/4" X 3/8"). Avec le côté plat de la truelle, appliquer en faisant pression une mince couche de mortier puis appliquer de nouveau une

couche avec le côté dentelé de la truelle. Ne pas étendre plus de mortier que vous ne pouvez couvrir en 20 minutes. Toutes les truelles doivent être dentelées carrées et non en "V".



Étape 4

Déposer le carreau avec une ferme pression tout en exerçant un mouvement de torsion pour assurer un contact parfait du carreau avec le ciment-colle avant qu'un film apparaisse sur le mortier. Faire tout ajustement immédiatement.




Étape 5

Bien nettoyer les outils après l'utilisation avec de l'eau pendant que le produit est frais. Laisser sécher au moins 24 heures avant de tirer les joints. Pour jointoyer, utiliser le coulis sans sable PROFIX POLY 600, le coulis avec sable PROFIX POLY 500 ou l'époxy 100% PROFIX POLY 700

lorsqu'une résistance aux taches est nécessaire.


PRISE RAPIDE




Utiliser une truelle dentelée suffisamment profonde pour assurer un lien complet entre le mortier et l'endos du carreau de céramique (dents profondes de 1/4" X 3/8").



Le double encollage est recommandé par le TTMAC pour les tuiles plus grandes que 12" X 12". Avec le côté plat de la truelle, appliquer en faisant pression une mince couche de mortier puis appliquer de nouveau une couche avec le côté dentelé de la truelle.



Ne pas étendre plus de mortier que vous ne pouvez couvrir en 20 minutes. Toutes les truelles doivent être dentelées carrées et non en "V".



Déposer le carreau avec une ferme pression tout en exerçant un mouvement de torsion pour assurer un contact parfait du carreau avec le ciment-colle avant qu'un film apparaisse sur le mortier. Faire tout ajustement immédiatement.