

AQUA XT

SCELLANT À BASE D'EAU POUR COULIS

PROFIX



Description

L'AQUA XT est un scellant thermoplastique à base d'eau pour coulis de ciment. Il pénètre en surface et laisse une protection résistant au calcium, aux produits acides et aux corps gras.

Caractéristiques :

- Rehausse légèrement la couleur du coulis.
- Offre une excellente protection.
- pH : 8,5
- Sèche rapidement

Formats

Offert en bouteille de 250ml – 24 par caisse
Offert en bouteille de 500ml – 12 par caisse
Offert en bouteille de 1L – 12 par caisse

Données techniques @ 22°C

Pouvoir couvrant :

500ml couvrent environ 600 pi. linéaires soit environ 300 pi² à 400 pi² avec de la tuile 12"X12"; joints de ¼".

La couverture varie selon la largeur du joint, la porosité et la texture de la surface, et la méthode d'application.

Vie du produit

AQUA XT : 24 mois suivant la date de fabrication (dans un endroit sec et tempéré).

Notes techniques

Ne pas utiliser dans des endroits très humides ou sur des surfaces souvent mouillées. Dans ces cas, il est recommandé d'utiliser un scellant à base de solvant, soit le SCELLIX 18% ou un scellant pour surface poreuse STONE HD lustré, satiné ou naturel.

Utilisation principale

Pour usage résidentiel et commercial à l'intérieur. S'applique sur les joints de mortier et de ciment ou sur les planchers de béton.

Instructions

Préparation de la surface



Tester préalablement sur une petite surface afin de s'assurer des résultats. Attendre 7-14 jours pour permettre au coulis de durcir. Nettoyer la surface à fond afin de permettre une bonne pénétration du scellant. Utiliser le nettoyeur à tuiles PROFIX POLYKLEEN CRETE (non recommandé pour le marbre et la pierre calcaire).


Coulis déjà scellé

Utiliser les décapants PROFIX appropriés :

Scellant à base d'eau : utiliser le décapant Nu Zone W

Scellant à base de solvant : utiliser le décapant Nu Zone S

Application



Verser sur les joints et étendre à l'aide d'un petit pinceau. Laisser sécher entre chaque couche de 40 à 50 minutes ou jusqu'à ce que la surface soit complètement sèche. 2 minces couches suffisent pour la plupart des surfaces. Enlever le surplus sur le bord des tuiles avec un linge humide lorsque le joint est sec (30 minutes).

La surface est prête à la circulation après 2 ou 3 heures. Temps de durcissement : 3 jours.

Nettoyage



Utiliser un savon neutre (pH : 7 – 9) tel que le nettoyeur à plancher PROFIX POLYKLEEN FLOR.

Restrictions

- Garder hors de la portée des enfants
- Porter des lunettes de protection et des gants lors de l'application
- Éviter le gel
- Pour les installations à l'extérieur, la température ne doit pas descendre sous les 10°C au moment de la pose et pour une période de 24 heures

Garantie

Les informations ci-haut sont justes. Cependant, n'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou à tout préjudice pouvant en découler.

Données environnementales



Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) est un système d'évaluation pour bâtiment écologique qui conçoit, exploite, compare et certifie les bâtiments durables partout sur la planète. Le Conseil du bâtiment durable du Canada certifie le projet en fonction du total de points obtenus après des vérifications et un examen de la documentation soumise par l'équipe de conception et de construction.

Qualité des environnements intérieurs :
Crédit QE1c3.2 option 3 - Qualité de l'air intérieur
Crédit QE1c4.1 - Matériaux à faible émission

Matériaux et ressources :

Crédit MRc5.1 - 10% de matériaux d'extraction et de fabrication régionale
Crédit MRc5.2 - 20% de matériaux d'extraction et de fabrication régionale

Référez-vous au site internet de PROFIX pour les lettres de certification.

Autres données environnementales :

- Formule à très faible COV
- Biodégradable
- Conforme à la norme de l'OCDE 301 E
- Formule répond aux normes environnementales Terra Choice / Écologo
- Scellant de surface architectural CCD : 047

Responsabilité

Avant d'employer lesdits produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités de quelque nature que ce soit à cet égard. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité envers quiconque pour tout dommage, perte ou préjudice de quelque nature que ce soit, découlant directement ou indirectement de l'utilisation de nos produits de façon non conforme aux modes d'emploi spécifiés par La Margna inc.

1 avril 2010

Précautions



En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement à grande eau. En cas d'inhalation, respirer de l'air frais. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir mais boire beaucoup d'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Santé et Sécurité

Consulter la fiche signalétique sur le site internet pour les procédures de manipulation sécuritaires.

Support technique

Pour toutes questions, veuillez contacter notre service à la clientèle PROFIX au numéro sans frais : 1-800-463-6850

info@profixsystems.com

PROFIX est une marque enregistrée.

La Margna inc.
412, St-Sacrement Québec, Québec
G1N 3Y3 CANADA
Tél. : (418) 688-8286
Fax : (418) 688-2070

www.profixsystems.com